

Technisches Merkblatt

greenline Lehmstreichputz feinkönig

Verwendungszweck:

Gut deckender und füllender Lehmstreichputz mit feinkörniger Struktur. Für alle mineralischen Untergründe wie Beton, Mauerwerk, Lehm, Kalk- Zement- und Gipsputz, sowie für organische, trockene, saugfähige und fettfreie Untergründe, wie Raufasertapeten, Holz, Gipskartonplatten sowie festhaftende, saugfähige Dispersionsfarbenanstriche geeignet.

Technische Eigenschaften:

Sehr gutes Füll- und Deckvermögen. Gleicht Feuchtigkeitsschwankungen aus und trägt dadurch zu einem gesunden Raumklima bei. Lösemittelfrei. Schnelltrocknend. Aufgrund der Volldeklaration für Allergiker geeignet (ggf. behandelnden Arzt fragen).

Inhaltsstoffe:

Wasser, Lehm aus verschiedenen Gruben, Kreide, Porzellanerde, Essigsäureester, Zellulose, Titandioxid (bei weiß), Phosphat, Natriumsalz, Konservierung: Silber-Ionen

Dichte: ca. 1,54 g/ml

Farbton: Weiss (nach vollständiger Durchtrocknung).

Verarbeitung:

Mit Farbrolle, Deckenbürste oder Spritzgerät.

Verbrauch:

ca. 220 – 260 ml/m² pro Anstrich; ca. 5 m² pro Liter.

Trockenzeit bei Normalklima:

Nach ca. 6-12 Stunden überstreichbar, je nach Raumtemperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife.

Lagerung:

Originalverschlossen mindestens 1 Jahr haltbar. Kühl, aber frostsicher und verschlossen lagern. Geöffnete Gebinde möglichst bald aufbrauchen.

Entsorgung:

Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden. Völlig restentleerte Gebinde über Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Technisches Merkblatt

greenline Lehmstreichputz feinkönig

Verarbeitungshinweise:

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fettfrei und ohne durchschlagende Inhaltsstoffe (Wasser, Nikotin o.ä.) sein.

Nicht haftende Altanstriche sind gründlich zu entfernen.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem Untergrund:

greenline Lehmstreichputz mit Rolle oder Bürste gleichmäßig dünn und kräftig auftragen, nach Verdünnen auch spritzfähig. Der Lehmstreichputz ist gleichmäßig in alle Richtungen zu verstreichen. Auf hellen, ebenmäßigen Untergründen genügt meistens ein Anstrich. Auf stark saugenden Untergründen (frischer Putz, Kalkstein etc.) empfehlen wir einen Voranstrich mit verdünnter Farbe (10 % Wasser). Nach Durchtrocknung erfolgt der Schlussanstrich unverdünnt. Die einzelnen Putzschichten müssen vor jedem weiteren Anstrich trocken sein.

Beim Auftragen von greenline Lehmstreichputz erscheint der Anstrich im nassen Zustand zunächst gräulich. Der weiße Farbton wird erst nach vollständiger Durchtrocknung sichtbar.

Umgebung- und Oberflächentemperatur über 12°C. Für gute Durchlüftung sorgen. Direkte Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeitseinflüsse während der Verarbeitung vermeiden.

Gebinde:

2,5 L / 10 L

Die Angaben und Hinweise des technischen Datenblattes sind verbindlich. Falls von diesen Vorschriften abgewichen werden muß, ist mit der anwendungstechnischen Abteilung vorher Rücksprache zu halten. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Mit Erscheinen dieses Datenblattes verlieren alle bisherigen Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: September 2007

Juni 2010