

Auch für Allergiker
nach Befragen des
Arztes geeignet!

Nur für den ge-
werblichen Einsatz!

Kork- und Bodenöl für Innen, vergilbungsarm, lösemittelarm



Verwendungszweck:

Zur offenporigen Erstbehandlung aller stark saugfähigen Untergründe Innen aus Kork oder unglasierte Tonfliesen, vor allem im Fussbodenbereich. Nicht für Holz und Feuchtbereiche geeignet.

Technische Eigenschaften:

Wasserabweisende Imprägnierung mit guter Fülle. Dringt tief ein, ist strapazierfähig. Wasserdampfdurchlässig. Nicht als schichtbildendes Material geeignet!

Farbton:

Farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf. Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle, Baumharze, Isoparaffine und bleifreie Trockenstoffe. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verbrauch:

40 – 60 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 12 – 16 Stunden. Trittfest und überarbeitbar mit LEINOS-Produkten geeignet nach ca. 2 – 3 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luft-sauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Ver-

arbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit Kork- und Bodenöl benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

Gebinde:

0,75 L / 2,50 L / 10,0 L / 30,0 L

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

1. Einmal grundieren mit Kork- und

Bodenöl 243. Nach ca. 60 Minuten den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen. Trockenzeit: 2 – 3 Tage.

2. Wegen des bei Korkplatten oft nicht sehr feinen Schiffs sollte danach einmal mit LEINOS Hartöl 240 behandelt werden. Als Endbehandlung entweder einmal mit LEINOS Hartöl spezial 245 bzw. mit LEINOS Hartöl hell spezial 249 oder einmal mit LEINOS Fussboden- und Möbelwachs 310 bzw. mit LEINOS Fussboden-Wachs 315 behandeln. Vor einer Endbehandlung mit einem anderen LEINOS-Produkt muss sichergestellt sein, dass der grundierte Untergrund gut getrocknet und nicht mehr saugfähig ist, um eine Verarmung der nachfolgenden Filme und damit minderwertige Oberflächen zu vermeiden!

C. Renovierungsanstrich:

Altanstriche restlos entfernen. Der Untergrund muss wieder fest, saugfähig, sauber, staub- und fettfrei sein. Offenporige Altanstriche säubern und gut anschleifen. Anstrichaufbau wie unter B. Verringerte Saugfähigkeit beachten. Gewachste Oberflächen können mit Kork- und

Bodenöl 243 renoviert werden, wenn das Wachs vorher restlos entfernt worden ist.

D. Pflege:

Siehe Pflegeanleitung.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. August 2001

www.rundum-natur.de
Steinfurter Straße 9
48149 Münster
info@rundum-natur.de