

Auch für Allergiker
nach Befragen des
Arztes geeignet!

Universal-Lack seidenglänzend, für Innen



Verwendungszweck:

Zur seidenglänzenden, offenporigen Versiegelung von Holzoberflächen. Nicht für Fußböden geeignet.

Technische Eigenschaften:

Guter Verlauf. Hohe Ergiebigkeit. Hohes Haftungsvermögen. Zähelastisch, wasserfest bei Kurzzeitbelastung. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:

Transparent, leicht honigtönend. Seidenglänzend.

Zusammensetzung:

Pflanzliche Öle, Baumharze, Isoparaffine und bleifreie Trockenstoffe. Zusatz von Mattierungsmitteln aus Naturstoffen. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler.

Verarbeitung:

Streichen, Spritzen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verbrauch:

ca. 60 – 80 ml/m². Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

ca. 8 – 12 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungsgefahr mit Universal-Lack benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen. Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar

aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Gebinde:

0,375 L / 0,75 L / 2,5 L / 10 L

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte. Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Untergrund:

1. Holzflächen je nach Holzart und gewünschter Eindringtiefe mit 100 – 180er Körnung in Faserichtung vorschleifen. Grundieren mit LEINOS Grundieröl 220, LEINOS Hartöl 240 farblos oder farbig oder LEINOS Heißöl 24B.
2. Ein Zwischenanstrich mit Universal-Lack seidenglänzend 501, je nach gewünschter Oberfläche mit Zwischenschliff.
3. Schlussanstrich mit Universal-Lack seidenglänzend 501.

C. Anstrichaufbau bei Renovierungsanstrich:

1. Altanstriche mechanisch vollständig entfernen. Danach Anstrich-

aufbau wie unter B., bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

2. Noch intakte, auffrischungsbedürftige Altanstriche anschleifen und entstauben. Hier genügt ein Schlussanstrich mit Universallack 501 seidenglänzend.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. März 2001

www.rundum-natur.de
Steinfurter Straße 9
48149 Münster
info@rundum-natur.de