

Auch für Allergiker
nach Befragen des
Arztes geeignet!



Vorstreichfarbe naturweiss, matt, pilzhemmend, für Innen und Aussen

Verwendungszweck:

Offenporiger Voranstrich und Haftgrund vor dem Lackieren mit LEINOS Decklacken 820 und 840.

Technische Eigenschaften:

Wasserfest, Gutes Füll- und Deckvermögen, gute Trocknung und Schleifbarkeit. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:

Naturweiss, matt.

Zusammensetzung:

Baumharze, Pflanzenöle, Mineralpigmente, natürliche Füllstoffe. Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen. Zur genaueren Inhaltsangabe erhalten Sie eine Volldeklaration bei Ihrem Händler.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen, Spritzen. Umgebungs- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Verbrauch:

ca. 60 – 80 ml/m² pro Anstrich. Sparsam auftragen, um Trocknungsstörungen zu vermeiden!

Trockenzeit bei Normalklima:

Staubtrocken nach ca. 3 Stunden. Trocken, schleifbar und überarbeitbar nach 24 Stunden. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luft-sauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z.B. mit einem Ventilator, um Geruchs-bildung zu vermeiden.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

Gefahrenklasse:

VbF: A III

Hinweise und

Sicherheitsratschläge:

Produkt ist brennbar! Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten. Wegen der Selbstentzündungs-Gefahr mit Vorstreichfarbe benetzte Lappen in Wasser tauchen, ausgebreitet trocknen lassen und im Hausmüll entsorgen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren!

Gebinde:

0,375 L / 0,75 L / 2,5 L

Verarbeitungshinweise

A. Untergrund und Vorbereitung:

Zur Erzielung optimaler Ergebnisse beachten Sie bitte die Technischen Merkblätter aller verwendeten Produkte.

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, und darf nicht saugfähig sein.

B. Anstrichaufbau bei unbehandeltem oder saugfähigem Holz:

Grundieren Innen mit LEINOS Grundieröl 220, Aussen und in Feuchtbereichen mit LEINOS Grundieröl hell 225. Danach 1 – 2 Anstriche mit Vorstreichfarbe 810. Anschliessend kann mit LEINOS Decklacken 820 oder 840 weitergearbeitet werden.

C. Renovierung auf vorhandenem Altanstrich:

Nicht intakte Altanstriche restlos entfernen. Danach Anstrichaufbau wie unter B., bei saugendem Untergrund mit Grundierung.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Stand: 1. März 2001

www.rundum-natur.de
Steinfurter Straße 9
48149 Münster
info@rundum-natur.de