



Holzgrund 150



Mit Filmschutz gegen Bläuebefall.

Enthält als Wirkstoff 3 % organische Säure (Harnsäurederivat, Buttersäure und Jod.)

Ø ca. 70 ml / m ²
0,75 l ≈ 11 m ²
2,5 l ≈ 36 m ²
10 l ≈ 144 m ²
30 l ≈ 432 m ²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Offenporige Grundierung für alle saugfähigen Holzuntergründe im Außenbereich. Mit Filmschutz gegen Pilzbefall. Die Holzgrundierung dringt tief ins Holz ein und stellt den optimalen Kontakt für weitere Anstriche her.

Technische Eigenschaften:

Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf.

Farbton:

Transparent, leicht milchig.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 15 - 55% relativer Luftfeuchte: ca. 12 - 16 Stunden.

Wichtiger Hinweis:

Es kann ein produkttypischer Geruch auftreten. Bei Verarbeitung und Trocknung der Produkte ist für optimale Frischluftzirkulation zu sorgen!

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Ricininen-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Jodo-propynyl-butyl-carbamate, Co/Zr/Mn/Zn-Trockenstoffe. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist max. 435 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 700 g/l (Kategorie „f“ ab 2010).

Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m² pro Anstrich – kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Vor dem Eintrocknen mit Leinos Verdünnung 200 reinigen.

Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken aber frostfrei lagern. Behälter gut verschließen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Europäischer Abfallkatalog (EAK/EWC) 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen auslösen.

Enthält Jodo-propynyl-butyl-carbamate – Kann allergische Reaktionen auslösen.

baa-Reg.-Nr.: N-38097

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken (Holzfeuchte max. 14%) sauber und staubfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll vorzugsweise nicht unter 16°C sein. Bei niedrigeren Temperaturen verzögert sich das Trocknungsverhalten.

Verarbeitung / Anstrichaufbau

Verarbeitung:

Produkt vor dem Gebrauch sorgfältig aufrühren. Unverdünnt mit einem Lasurpinsel gleichmäßig auftragen. Auch Rollen, Spritzen oder Tauchen möglich.

Eine gleichmäßige Sättigung der Oberfläche mit Tiefenwirkung wird im Nass-in-Nass-Verfahren erzielt: Einmal satt auftragen. Wenn nach ca. 20 Minuten noch glänzende Stellen zu sehen sind, diese mit dem Pinsel nochmal verteilen. 16 - 24 Stunden trocknen lassen.

Vor einer Weiterbehandlung mit einem anderen Leinos Produkt muss der grundierte Untergrund gut getrocknet sein.