

Teaköl 223



Sehr gute Ölbehandlung im Außenbereich.

Zur Erstbehandlung und Pflege,
farblos (ohne UV-Schutz), nicht filmbildend.

Ø 50 - 70 ml / m²

0,25 l ≈ 4 m²

0,75 l ≈ 12,5 m²

2,5 l ≈ 41,5 m²

Anwendung

Anwendungsbereich:

Teaköl ist eine hochwertige Ölharzbehandlung für alle Hölzer im Außenbereich, wie z. B. Zäune, Pergolen, Kinderspielgeräte, Holzterrassen, Teak- u. Gartenmöbel etc. Sehr gut geeignet für Tropenhölzer, wie z. B. Bangkirai. Hochwertige pflanzliche Öle imprägnieren neues Holz und frischt altes wieder auf.

Technische Eigenschaften:

Schnelle und leichte Verarbeitung. Die natürlichen Öle dringen tief in das Holz ein. Sie halten es gesund und elastisch und lassen es nicht austrocknen. Gute Auffrischung für bereits geöltes Holz. Kein Anschleifen bei Nachanstrich erforderlich. Keine Geruchsbelastigung. Speichel- und schweißecht nach DIN EN 71, Teil 3.

Farbton:

Farblos bis leicht gelblich. Helle, saugende Untergründe trocknen etwas dunkler auf. Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert.

Trockenzeit:

Bei 20°C und mittlerer Luftfeuchtigkeit nach 6 - 8 Stunden trocken und überstreichbar.

Gebrauchshinweise

Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Alte Lack- und Deckfarbenanstriche komplett entfernen. Bereits vergrautes Holz sollte möglichst bis zum gesunden Holz abgeschliffen oder mit LEINOS Entgrauer vorbehandelt werden. Kesseldruckimprägniertes Holz ein bis zwei Monate abwittern lassen und ggf. vorhandene Salzausblühungen entfernen.

Verarbeitung:

Streichen. Nicht bei Temperaturen unter 10°C verarbeiten und vor Gebrauch gut aufrühren. Dünn und gleichmäßig streichen. Pfützenbildung vermeiden.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Leinöl, Ricinenöl-Holzöl-Standöl, Holzöl-Standöl, Isoparaffine, Jodo-propynyl-butyl-carbamate, Co/Zr/Zn/Mn-Trockenstoffe. Das Produkt unterliegt nicht der Deco-Paint-Richtlinie.

Verbrauch:

Ca. 60 - 80 ml/m², kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Teaköl ist verarbeitungsfertig eingestellt. Verdünnung und Reinigung der Werkzeuge mit LEINOS Verdünnung 200.

Lagerung:

Kühl lagern. Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel: 08 01 11.

Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen.

Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen. Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen! Produkt enthält Cobaltcarboxylat und Jodo-propynyl-butyl-carbamate – kann allergische Reaktionen hervorrufen.

GISCODE: Ö 60

Anstrichaufbau

A. Unbehandelter, saugfähiger Untergrund:

Harzreiche und tropische Hölzer mit Leinos Verdünnung abreiben. Gartenmöbel für Erstanstrich mit einem Pinsel 2-3 mal dünn und gleichmäßig auftragen. Nicht eingezogenes Öl jeweils nach 10-15 Minuten mit einem fusselfreien Lappen abreiben und die Möbel trocknen lassen.

Zur Erzielung eines Seidenglanzes können die Flächen danach noch einmal mit einem Lappen und etwas Teaköl eingerieben werden.

B. Renovierungsanstrich:

Je nach Aufenthaltsdauer im Freien und dem Abwitterungsgrad des Holzes, die Gartenmöbel nachpflegen. Einmal pro Jahr wird es insbesondere für farblos geölte Möbel empfohlen. Die Flächen säubern und ggf. unerwünschte Vergrauungen mit feinem Schleifpapier oder LEINOS Entgrauer 940 entfernen. Fettanhaftungen mit LEINOS Verdünnung 200 abreiben. Etwas Teaköl auf ein nicht fuselndes Tuch geben und die Flächen einmal dünn abreiben. Stark saugende oder strapazierte Hölzer können auch einmal mit dem Pinsel eingestrichen werden. Nicht eingezogenes Öl nach 10 - 15 Minuten mit einem Lappen entfernen. Trocknen lassen.