

# Pflanzen-Firnis 230



Ø ca. 50 ml / m<sup>2</sup>  
 0,75 l ≈ 15 m<sup>2</sup>  
 2,5 l ≈ 50 m<sup>2</sup>

Zur offenporigen  
Imprägnierung

Leinöl-Firnis  
farblos, Lösemittelfrei

## Anwendung

### Anwendungsbereich:

Offenporige Grundierung bei stark saugenden Hölzern im Innenbereich.

### Technische Eigenschaften:

Wasserabweisend, Wasserdampfdurchlässig. Dringt tief ein und bleibt elastisch. Nicht als schichtbildendes Material geeignet!

### Farbton:

Transparent, leicht gelblich. Helle, saugende Hölzer trocknen etwas dunkler auf. Hölzer werden je nach Wuchs unterschiedlich stark angefeuert. Bei allen Firnissen tritt nach einiger Zeit eine leichte Vergilbung bzw. Dunkelvergilbung ein.

### Trockenzeit:

Staubtrocken nach 24 - 48 Stunden. Überarbeitbar nach 2 - 4 Tagen. Dieses System benötigt zur Trocknung ausreichende Mengen Luftsauerstoff. Daher für gute Durchlüftung sorgen, bei stehender Luft z. B. mit einem Ventilator, um Geruchsbildung zu vermeiden.

## Gebrauchshinweise

### Untergrund und Vorbereitung:

Der Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei, sowie saugfähig sein. Holzflächen mit 150 - 180er Körnung in Faserrichtung vorschleifen. Pflanzen-Firnis 230 nicht für feinporige Hölzer wie Eiche oder Teak verwenden, da es dort nicht ausreichend eindringt.

### Verarbeitung:

Streichen, Tauchen. Raum- und Oberflächen-temperatur über 15°C.

## Produktkenndaten

### Inhaltsstoffe:

Helles, ungebleichtes Leinöl, Co/Zr/Zn Trockenstoffe. Ohne Zusatz von ätherischen Ölen.

### Verbrauch:

Ca. 50 - 70 ml/m<sup>2</sup> pro Anstrich, kann je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

### Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

LEINOS Verdünnung 200. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

### Lagerung:

Original verschlossen mindestens 5 Jahre stabil. Kühl, trocken und verschlossen lagern.

### Gefahrenklasse:

Entfällt.

### Sicherheitshinweise:

Mit Produkt getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl, luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und dann entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehaltes besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich. Bei Trocknung für ausreichende Lüftung sorgen. Durch die eingesetzten Naturrohstoffe kann ein arttypischer Geruch auftreten.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

S 62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Beim Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz tragen.

Beim Schleifen Feinstaubmaske tragen!

Enthält Cobaltcarboxylat – Kann allergische Reaktionen verursachen

## Anstrichaufbau

### Bei unbehandeltem Untergrund:

Einmal satt auftragen. Nach ca. 20 Min. den glänzenden Überstand sorgfältig abnehmen, sonst Gefahr von Nachkleben. Danach 24 - 48 Stunden trocknen lassen. Überarbeitbar nach ca. 2 - 4 Tagen. Vor einer Weiterbehandlung mit einem anderen LEINOS-Produkt muss sichergestellt sein, dass der grundierte Untergrund gut getrocknet und nicht mehr saugfähig ist, um eine Verarmung der nachfolgenden Filme und damit minderwertige Oberflächen zu vermeiden!