

Casein-Wandfarbe 640



für gesundes Wohnen
www.LEINOS.de

Casein-Wandfarbe
Casein Wall Paint

Ø 110 ml / m²
2,5 kg ≈ 23 m²
10 kg ≈ 90 m²

Pulverfarbe zum Anrühren
mit Wasser, naturweiß,
matt, für innen.

Anwendung

Anwendungsbereich:

Für weiß oder farbig deckende, diffusionsoffene Anstriche auf mineralischen Untergründen oder fest sitzenden Tapeten. Nicht für Feuchträume geeignet!

Technische Eigenschaften:

Gut deckende Casein-Wandfarbe in Pulverform zum Anrühren mit Wasser. Wasserdampfdurchlässig.

Farbton:

Weiss, matt. Ist fertig angerührt beliebig abtönbar mit LEINOS Pigmentkonzentraten 668.

Trockenzeit bei Normalklima:

Ca. 16 - 24 Stunden. Für gute Durchlüftung sorgen! Die Trocknung nicht durch übermäßiges Heizen beschleunigen. Dadurch leidet die Qualität des Anstrichs.

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Streichen, Rollen. Raum- und Oberflächentemperatur über 15°C.

Untergrund und Vorbereitung:

Noch nicht vollständig abgebundene, sauer oder vor allem stark alkalisch reagierende sowie stark saugende Untergründe müssen vorher mit LEINOS Tiefengrund, Konzentrat auf Wasserbasis 620 grundiert werden. Ebenso labile Untergründe und sandende Putze vorher mit LEINOS Tiefengrund, Konzentrat auf Wasserbasis 620 grundieren.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Casein, Weisskalk, Kreide, Marmormehl, Talkum, Zellulose und Natriumphosphat. Ohne Zusatz von Konservierungs- und Duftstoffen.

Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 0 g/l.

Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

1 kg Pulver reicht für ca. 8 - 10 m² pro Auftrag, kann aber je nach Saugfähigkeit des Untergrundes abweichen.

Lagerung:

In Pulverform viele Jahre. Im angerührten Zustand umgehend verbrauchen, da keine Konservierungsstoffe enthalten sind.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

Auch natürliche Anstrichmittel für Kinder unerreichbar aufbewahren. Reste nicht einfach ins Erdreich oder Abwasser geben.

GISCODE: M-DF 01

Anstrichaufbau

A. Anrühren:

5 Kg Casein-Wandfarbe 640 mit ca. 3,5 Liter Wasser so lange rühren, bis keine Klumpen mehr vorhanden sind. Danach 30 - 60 Minuten quellen lassen. Anschliessend noch einmal 0,5 - 1,5 Liter Wasser zugeben und gut durchrühren. Am besten arbeitet man mit einem Bohrmaschinen-Rührvorsatz.

B. Abtönen:

LEINOS Pigmentkonzentrate 668 in der gewünschten Menge zugeben und sorgfältig verrühren.

C. Verarbeitung:

Die Farbe am besten mit einer Rolle oder einem Quast gleichmässig auftragen. Dicke Aufträge vermeiden, lieber zwei mal dünn auftragen. Casein-Wandfarbe erreicht ihre maximale Deckfähigkeit im getrockneten Zustand.

Wegen seiner Wasserlöslichkeit ist Casein-Wandfarbe für die LEINOS Lasurtechnik nur bedingt geeignet!