



Kalkstreichputz 666



Kalkstreichputz

Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz als dekorative und schützende Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich.

Lime Brush Rendering

Highly breathable, finely grained, decorative and protective coating for interior walls and ceilings.

Ø 310 ml / m²

2,5 l ≈ 8 m²

10 l ≈ 30 m²

Hochatmungsaktiver, feinkörniger Streichputz als dekorative und schützende Beschichtung für Wände und Decken im Innenbereich.

Anwendung

Anwendungsbereich:

Für alle saugfähigen, mineralischen Untergründe im Innenbereich, wie z. B. Kalkputz, Zementputz, Kalksandstein, Zement, Porenbeton, Ziegel, Lehmputz usw.

Technische Eigenschaften:

Lösemittelfrei und wasserdampfdurchlässig. Durch hohe Alkalität antibakteriell und schimmelabweisend. Verkieselt vollständig mit allen mineralischen Untergründen und ergibt eine raue, feinkörnige Wandoberfläche.

Farbtöne:

Naturweiß, matt, beliebig abtönbar mit allen kalkechten LEINOS Pigment-Konzentraten 668. Zugabe max. 20%.

Trockenzeit:

Bei 20°C und 50% relativer Luftfeuchte: Ca. 12 Stunden. Folgeanstriche nach 24 Stunden Trockenzeit.

Gebrauchshinweise

Verarbeitung:

Vor Gebrauch und während der Verarbeitung immer gut aufrühren. Die Farbe mit Bürste oder Flächenstreicher gleichmäßig auftragen und in alle Richtungen verstreichen. Stark saugfähige, nicht grundierte Oberflächen vornässen. Kalkstreichputz 666 gut durchrühren. In der Regel 2 Anstriche, unverdünnt.

Produktkenndaten

Inhaltsstoffe:

Wasser, Sumpfkalk, Kreide, Marmormehl, Titanoxid, Celluloseether. Der VOC-Gehalt dieses Produktes ist 0 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt max. 30 g/l (Kategorie "a" ab 2010).

Verbrauch:

1 l reicht für ca. 4 - 5 m² pro Anstrich.

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Wasser und LEINOS Pflanzenseife 930. Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt.

Lagerung:

Kühl, trocken und frostfrei lagern. Original verschlossen ca. 12 Monate stabil. Anbruchgebilde innerhalb von 2 Tagen aufbrauchen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können dem Hausmüll zugeführt werden. Abfallschlüssel EAK 08 01 20

Sicherheitshinweise:

R 36 Reizt die Augen
R 38 Reizt die Haut
R 41 Gefahr ernster Augenschäden
S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 22 Staub nicht einatmen.
S 24 Berührung mit der Haut vermeiden
S 25 Berührung mit den Augen vermeiden
S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
S 39 Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

GISCODE: M-DF 01

Untergrund und Vorbereitung

Der Untergrund muss trocken, fest, saugfähig, sauber und frei von Ausblühungen sein. Sinterhaut an Putzoberflächen mechanisch entfernen. Sandende und sehr saugfähige Oberflächen mit Mineralputzgrundierung 621 vorbehandeln. Neue Grundputze müssen mindestens 2-3 Wochen alt sein. Im Zweifel Probeanstrich durchführen.